



日本ヒルティ株式会社

〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-6-20

T 0120-66-1159 I F 0120-23-2953

[www.hilti.co.jp](http://www.hilti.co.jp)



## 材 料 規 格 書

製品名 : HVU-G/EA2 ガラスカプセル/カプセル方式接着系アンカー

樹脂 : エポキシアクリレート

圧縮強度	114 N/mm <sup>2</sup>
圧縮弾性率	3140 N/mm <sup>2</sup>
曲げ強度	134 N/mm <sup>2</sup>
曲げ弾性率	3260 N/mm <sup>2</sup>
引張強度	65.5 N/mm <sup>2</sup>

(室温 23°C)