



日本ヒルティ株式会社  
〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-6-20  
T 0120-66-1159 | F 0120-23-2953

## 材料規格書

製品名： HIT-HY200-A V3 / 接着系注入方式アンカー

主剤： ウレタンメタクリル樹脂  
硬化剤： 過酸化ジベンゾイル

- ① 圧縮強さ 129 (MPa)
  - ② 圧縮弾性率 3560 (MPa)
  - ③ 引張強さ 29.2 (MPa)
  - ④ 曲げ強さ 57.0 (MPa)
  - ⑤ 耐アルカリ性試験 質量変化率 -0.6 (%)
- ①～④試験環境温度 23℃±2℃

試験機関 一般財団法人 化学物質評価研究機構  
報告書番号 No,442-23-A-0646