

## 材 料 規 格 書

製品名： HIT-HY200-R V3 / 接着系注入方式アンカー

主剤： ウレタンメタクリル樹脂  
硬化剤： 過酸化ジベンゾイル

- |            |                |
|------------|----------------|
| ① 圧縮強さ     | 126 (MPa)      |
| ② 圧縮弾性率    | 2030 (MPa)     |
| ③ 引張強さ     | 20.7 (MPa)     |
| ④ 曲げ強さ     | 60.8 (MPa)     |
| ⑤ 耐アルカリ性試験 | 質量変化率 +0.5 (%) |
| ⑥ 不燃残分率試験  | 不燃残分率 68.4 (%) |
| ①～④試験環境温度  | 23℃±2℃         |

試験機関 一般財団法人 化学物質評価研究機構  
報告書番号 No,442-23-A-0098