




## DXピン・製品情報

製品名: NK(コンクリート用)

### 1) 仕様図



### 2) ピン詳細

シャंक径	3.7mm
シャंक長(Ls) 頭部除く	22mm~72mm
全長(L)	24.5mm~74.5mm
ピン頭部厚み	2.5mm
ピン頭部径	5.7mm
材質	1.1230/C65S1-EN 10218-2 (JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材改良材)
硬度	HRC 54 ± 1
表面処理	垂鉛めっき 5~14 μm
引張強度	21.15 kN
せん断強度	13.02 kN

### 3) 化学成分(%)

C(炭素)	Si(ケイ素)	Mn(マンガン)	P(リン)	S(硫黄)	Cr(クロム)
0.63~0.69	0.15~0.35	0.70~0.85	0.03以下	0.03以下	0.12以下
Ni(ニッケル)	Cu(銅)	Al(アルミニウム)	Mo(モリブデン)	N(窒素)	Fe(鉄)
0.12以下	0.12以下	0.01~0.05	0.04以下	0.012以下	残り

### 4) 技術データ

平均最大耐力

引抜耐力	3.5 KN
せん断耐力	6.0 KN

許容安全荷重

引張荷重	0.4 KN
せん断荷重	0.4 KN

アプリケーション(コンクリートへの打鉄)

端寄せ距離	打鉄間隔	最小母材厚	貫入長	アプリケーションリミット
≥70mm	≥80mm	100mm	22mm~32mm	$F_c < 36 \text{ N/mm}^2$

2010年10月6日