



横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20  
日本ヒルティ株式会社



## 材 料 規 格 書

製品名: HIT-RE500 ジャンボfoilパック/接着系注入方式アンカー

樹脂: エポキシ樹脂

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 比重        | 1.2                     |
| 圧縮強度      | 109.0 N/mm <sup>2</sup> |
| 圧縮弾性率     | 2730 N/mm <sup>2</sup>  |
| 曲げ強度      | 118.0 N/mm <sup>2</sup> |
| 曲げ弾性率     | 3540 N/mm <sup>2</sup>  |
| 引張強度      | 75.7 N/mm <sup>2</sup>  |
| シャルピー衝撃強度 | 9.4 kJ/m <sup>2</sup>   |
| 硬度        | 85 HDD                  |
| (室温       | 23 °C)                  |